



PALL-X 333

Liutteeton 2K-öljypohjuste puulattioiden pohjustukseen

Käyttöalueet:

Tämä nestemäisten öljyjen yhdistelmä soveltuu tavanomaisten eurooppalaisten parkettipuulaatujen pohjustukseen ennen pintalakkausta PALL-X 98 GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE lakoilla tai MAGIC OIL 2K ORIGINAL öljyvahalla.

Soveltuu seuraavien kohteiden värjäykseen:

- puulle hiotut parketti- ja puulattiat
- Soveltuu lattialämmitykselle

Tärkeää huomata:

Tuotteen kanssa kosketukseen joutuneet tekstiilimateriaalit voivat syttyä palamaan. Itsesyttymisvaara! – katso myös kohta „Työ- ja ympäristönsuojelu“. Tee työ alueittain!!! – ei enempää kuin 25m² kerrallaan. Värisävy riippuu monista tekijöistä, kuten esim. hionnasta.

Suosittellemme aina tekemään koevärjäyksen todellista lattiaa vastaavalle puulle ja hyväksyttämään värisävy ja ulkonäkö asiakkaalla etukäteen.

Tuotteen ominaisuudet / edut:

Liutteeton 2K-öljypohjuste. Perusaine käytettäväksi PALL-X 333 COLOR CONCENTRATE värin kanssa.

- Helppokäyttöinen
- Väripigmentteihin perustuva puun värjäystekniikka
- GISCODE Ö10 (Öljyt/vahat, liutteeton)

Tekniset tiedot:

Pakkaus:	Metallipurkki + muovipullo
Pakkauskoko:	0,8 + 0,2 litraa
Varastointiaika:	Vähintään 12 kuukautta
Väri:	Neutral (kirkas)
Menekki per levityskerta ⁽¹⁾ :	Noin 25-50 ml/m ²
Käyttölämpötila:	Noin 18 – 25 °C
Sekoitussuhde:	4 : 1
Sekoitussuhde mit PALL-333 COLOR CONCENTRATE kanssa	4 : 1 : 1
Purkkiaika:	Noin 1 tunti*
Pintakäsiteltävissä:	Pääsääntöisesti 12 tunnin kuluttua PALL-X 98 GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE tai PALLMANN MAGIC OIL 2L ORIGINAL. Poikkeus: PALL-X 333 CONCENTRATE värin kanssa 24 tuntia ennen lakkausta PALL-X 98 GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE tai öljyvahausta PALLMANN MAGIC OIL 2K ORIGINAL.

* Huonelämpötila 20 °C ja ilman suhteellinen kosteus 50%

⁽¹⁾ Menekki voi vaihdella puun imevyyden, puunpinnan karheuden tai parketti- ja puulaadun mukaan.



PALLMANN

PALL-X 333

Pohjan valmistelut:

Lattian tulee olla puhdas, pölytön ja kuiva ennen öljypohjustuksen aloittamista.

Lisäksi lattia tulee kostuttaa välittömästi ennen öljypohjustusta puhtaalla vedellä. Kostutus tulee tehdä tasaisesti kauttaaltaan liikaa veden käyttöä välttäen.

Kastelun hyödyt:

1. Tuottaa syvemmän sävyn ja väripigmentin kanssa värjäntyminen on intensiivisempää ja tasaisempaa.
2. Pohjuste imeytyy paremmin puun sisään.
3. Hionnan aiheuttaman kitkan ja pinnan kuumentumisen johdosta sulkeutuneet puun huokokset „avautuvat“ uudelleen.
4. Hiontajälki näkyy vähemmän.
5. Lattiapinnan yleisilme on tasaisempi.
6. Puun hivenaineet peseytyvät pois.
7. Ns. ylösvuodon riski saumoista vähenee.

Ohjeistus:

1. Kostuta koko parketti kauttaaltaan veteen kostutetulla puuvillaliinalla tai mopilla. **Huomaa:** ei-kostuneet kohdat näkyvät myöhemmin vaaleampina.
1. Käytä vettä enintään 30 g/m²
2. Suositeltava vesimäärä on noin 10 – 20 vettä/m².
3. Kun lattia on kuivunut täydellisesti - noin 30 – 60 minuutin kuluttua, voidaan lattia värjätä PALL-X 333 COLOR pohjusteella.

Työohjeet:

1. Anna tuotteen lämmentä huoneenlämpöiseksi ja sekoita hyvin ennen käyttöä.
2. Sekoita PALL-X 333 purkkiin koveteosa B ja levitä teräslastalla (esim. PALLMANN teräslasta) ohut kerros kauttaaltaan lattiaan. Tee värjäys alueittain – enintään 25 m² kerrallaan. Johtuen puulajien erilaisesta imevyydestä, voidaan käsittely joutua toistamaan. Käsittely uusitaan, jos värisävy ei ole tasainen ja sitä vaatii.
3. Viimeistään 10 minuuttia teräslastalevytyksen jälkeen poista ylimääräinen öljy lattianhoitokoneella punaisella laikalla (tai esim. Pallmann beige kiillotuslaikalla).
4. Noin 20 minuutin kuluttua lattia kiillotetaan valkoisella laikalla (esim. Pallmann valkoinen kiillotuslaikka) tasaisen pinnan aikaansaamiseksi.
5. Lopuksi lattia ajetaan yli valkoisella puuvillaliinalla (esim. Pallmann puuvillaliina).
6. Puhdista työkalut UZIN CLEAN BOX puhdistusliinalla.
7. **Pintakäsittely*:** Pääsääntöisesti 12 tunnin kuluttua PALL-X 98 GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE lakoilla tai MAGIC OIL 2K ORIGINAL öljyvahalla. **Poikkeus:** Käytettäessä pigmenttiä sisältävää PALL-X 333 COLOR CONCENTRATE tiivistettä voidaan lakata 24 tunnin kuluttua PALL-X 98 GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE parkettilakoilla tai PALLMANN MAGIC OIL 2K ORIGINAL öljyvahalla. Käytettäessä öljyvahaa MAGIC OIL 2K ORIGINAL annostelee öljyä ohuelti (noin 15 ml/m²) ja kiillota välittömästi valkoisella laikalla. Poista kaikki ylimääräinen öljyyaha.

* Huonelämpötila 20 °C ja ilman suhteellinen kosteus 50%

Menekki:

Suosittellemme, että käsittely tehdään yhden kerran. Menekki yhtä levityskertaa kohti on noin 25 ml/m². Menekki ja kuivumisaika voivat vaihdella puun imevyyden, puunpinnan karheuden tai parketti- ja puulaadun mukaan.

Tärkeitä huomioita:

- Kovettajan lisäyksen jälkeen purkin kantta ei saa sulkea enää tiiviisti – Roiskevaara!
- Säilyy vähintään 12 kuukautta alkuperäisessä pakkauksessa, kun varastointitila on riittävän viileä. Suojattava jäätymiseltä.
- Parhaat käyttöolosuhteet ovat 18 – 25 °C, suhteellinen kosteus > 35 % ja < 65 %. Matala lämpötila ja korkea ilmankosteus pidentävät, ja vastaavasti korkeat lämpötilat ja matala ilmankosteus lyhentävät kuivumisaikaa.
- Ota huomioon kaikkien lattiatyön yhteydessä käytettyjen tuotteiden käyttöohjeet, tuotekortit ja lattianpäällystevalmistajien ohjeet sekä kansalliset ohjeet ja normit (DIN 18356 „Parkettiöt” ja DIN 18367 „Pystyvuoparkettiöt ” sekä DIN 18365 Lattianpäällystystyöt”.
- Monet eksoottiset puulajit kuten Teak, Ipe Lapacho, savutammi ja myös Wenge ja sekä havupuut sisältävät aineosia (esim. erilaisia hartseja ja mineraaleja sekä muita estävästi vaikuttavia aineosia), jotka voivat vaikuttaa merkittävästi kuivumisaikaan, lakan tartuntaan ja aiheuttaa värimuutoksia. Johtuen puulajien ja tuotteen moninaisuudesta ja täysin toisistaan poikkeavista ominaisuuksista, tulee pääsääntöisesti selvittää puun soveltuvuus sekä tehdä koekäsittely kyseessä olevalla puulajilla.
- Pystyvuoparketti voi imeä jopa 140ml/m², siksi pääsääntöisesti vähintään 72 tunnin kuivumisaika ennen pintakäsittelyä.
- Jos lattiassa on avoraot sekä viisteellisten parkettien kohdalla pyydämme ottamaan yhteyttä tuotetukeen.
- Suurilla yhtenäisillä pinta-aloilla suosittelemme sekoittamaan ensin tarvittava kokonaisuus isompaan astiaan ja sekoittamaan siitä osamäärät kovettajan kanssa väri vaihteluiden välttämiseksi.
- Öljyllä yleisesti on taipumus kellastua peitettyinä, esim. maton alla tai varjossa (pimeäkellastuminen).

Työ- ja ympäristönsuojelu:

GISCODE Ö10 Öljyt/vahat, liuotteeton. Komponentti A: Ei syttyvää, mutta huomioi itsesyttymisvaara (katso kohta "TÄRKEÄÄ HUOMATA"). Komponentti B: Ei syttyvää. Sisältää isosyanaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Terveydelle haitallinen sisäänhengitettävässä. Voi ärsyttää hengityselimiä. Voi aiheuttaa allergisia ihoreaktioita. Ei lasten käsiin. Vältettävä aineen joutumista silmiin tai iholle. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Jos ainetta joutuu kosketukseen ihon kanssa, pese välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla. Käytä työn aikana soveltuvaa suojavoidetta, suojakäsineitä/suojalaseja. Jos ainetta joutuu suuhun tai nielään, ota heti yhteyttä lääkäriin ja näytä tuotepakkaus tai tuotteen etiketti. Huomioi erityisesti: varoitusmerkki/turvallisuusohjeet pakkauksessa ja käyttöturvatiedoiteessa.

Tärkeää huomata:

Hapettuvasti kovettuvien öljyjen ja lakkojen (myös happokovetteisten) lattioiden hiontapöly voi syttyä. Tulipalovaara! Hionnan jälkeen hiontapöly tulee myös kostuttaa ja kuljettaa välittömästi hävitettäväksi suljetuissa metalliastioissa!

Tuotteen kanssa kosketuksiin joutuvat laikat ja kangasliinat voivat syttyä palamaan. Itsesyttymisvaara! Siksi ne kasteltava vedellä ja vietävä hävitettäväksi suljetuissa metalliastioissa.

Jätehuolto:

Jos mahdollista, kerää tuotejäämät käyttöön. Älä päästä tuotteita viemäriin, vesistöön tai maaperään. Tyhjat muovit ja metalliastiat ovat kierrätettäviä. Pakkaukset joissa on nestemäistä tuotejäämää, kuten myös yhteenkerätyt nestemäiset tuotemäämät, ovat erikoisjätettä. Pakkaukset joissa on kuivunutta tuotetta ovat rakennusjätettä.

Yllä oleva informaatio perustuu kokemukseemme ja huolelliseen tutkimukseemme. Eri tuotteiden ominaisuudet, erilaiset rakenteet ja olosuhteet työmaalla ovat vaivontamme ulkopuolella. Työn laatu riippuu työntekijän omasta kokemuksesta ja tuotteiden oikeasta käytöstä. Jos epäilet käytön onnistumista, tulee tehdä pieni testialue tai ottaa yhteys edustajaan tai maahantuojaan. Huomioi pinnoitteiden valmistajan käyttöohjeet.

Tämä tuotekortti korvaa aiemmat versiot. Tarkista uusin versio osoitteesta www.pallmann.fi

Tekninen Tuki:
Petri Iso-Ilomäki
Puhelin +358 44 3700 186
petri.iso-ilomaki@pallmann.fi
www.pallmann.fi

