



PALL-X FUTURE

Vesipohjainen 1-komponenttinen parkettilakka parketti- ja puulattioiden pintalakkaukseen.

Käyttökohteet:

Vesipohjainen 1K-parkettilakka asuinkäyttöön. Soveltuu myös puulattioiden lakkaukseen esim. kesämökeillä. Soveltuu mm. seuraavien kohteiden pintalakkaukseen:

- Hiottu parketti- ja puulattiat
- Soveltuu myös puurakenneseosien lakkaukseen sisätiloissa
- Puulle hiottujen valmisparketien lakkaukseen
- Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa

Huomaa:

Pääsääntöisesti lakattavat pinnat tulee aina pohjalakata haitallisen reunaliimaantumisen estämiseksi. Tämä koskee erityisesti pystypuuparkettia, teollisuusparkettia (monitoimiparkettia), erilaisia höylättyjä puuelementtejä sekä yleisesti kaikkia parkettilattioita lattialämmityksen yhteydessä.

Tuotteen ominaisuudet / edut:

Vesipohjainen 1-komponentti parkettilakka asuintilojen puulattioiden lakkaukseen. Kestää hyvin tavanomaisia kotitalouskemikaaleja sekä normaalia kulutusta.

- Helppokäyttöinen
- Hyvä täyttökky
- Helppokäyttöinen
- Erittäin nopea kuivuminen
- Lakka ei kellastu

Tekniset tiedot:

Pakkaus:	Muovikanisteri
Pakkauskoko:	5 litraa
Säilyvyys:	Vähintään 12 kk
Kiiltoaste:	Puolimatta ja matta
Väri:	Valkoinen, maitomainen
Menekki yksi levityskerros:	Noin 100 ml/m ²
Käyttölämpötila:	18 – 25 °C
Hiottavissa:	Noin 4 tunnin kuluttua*
Lakattavissa:	Noin 4 tunnin kuluttua*
Lopullinen kovuus:	Noin 12 - 14 vrk kuluttua*
Normaaliolosuhteissa.	



PALLMANN SUOMI
kaikki parketin asennukseen

PALL-X FUTURE

Ennen lakkausta:

Hio lattia parkettihiomakoneella käyttäen PALLMANN hiomanauhaa karkeuksilla P36-P60. Käytä rakojen kittaukseen PALL-X KITT kittausaineen ja puupölyn seosta. Jatka hiontaa karkeudella P80/P100, varmista ettei puun päälle jää kittiä. Tee viimeistelyhionta käyttäen PALLMANN P120 teräsverkkoa tai PALLMANN MULTIHOLE-PAD P120 hiomalaikalla. Lattian tulee olla pölytön, kuiva ja vapaa pölystä ja epäpuhtauksista ennen pintakäsittelyn aloittamista. Tee pohjalakkaus soveltuvalla PALLMANN-pohjalakalla alustan ja kohteen käyttötarkoituksen mukaan. Älä hio pohjalakkaa. Pohjalakatut lattiat eivät saa kuivua yön yli, tee ensimmäinen pintalakkaus viimeistään 18 tunnin kuluttua pohjalakkauksesta.

Työohjeet:

1. Anna molempien purkkien lämmitä huoneenlämpöiseksi ja sekoita hyvin ennen käyttöä. Kaada lakka puhtaaseen PALLMANN LAKKA-ASTIAAN.
2. Levitä tasainen kerros PALL-X FUTURE lakkaa PALLMANN WL -lakkaustelalla. Lakkaa tulee levittää vähintään 2 kerrosta. Aloita pintakäsittely reunoista ja levitä lakka telalla ensin puun kuviota vasten ja lopuksi puun kuvion suuntaisesti tasainen, runsas ohjeen mukainen kerros. Kovan käytön kohteisiin suositellaan kolmea pintalakkausta.
3. Kuivumisaika ennen välihiontaa on noin 4 tuntia.
4. Ennen viimeistä lakkausta on välttämätöntä tehdä välihionta lautaskoneella PALLMANN P120 teräsverkolla tai PALLMANN MULTIHOLE-PAD P120 hiomalaikalla. Imuroi lattia huolellisesti ennen viimeistä lakkausta.
5. Työn jälkeen puhdista työvälineet vedellä.

Ainemenekki:

Suosittelu lakkamäärä / kerros: noin 100 ml/m²

Riittää litralla / levityskerta: noin 10 m²

Tärkeää huomata:

- Parhaat käyttöolosuhteet ovat 18 – 25 °C, suhteellinen kosteus > 35 % ja < 65 %. Matala lämpötila ja korkea ilmankosteus pidentävät, ja vastaavasti korkeat lämpötilat ja matala ilmankosteus lyhentävät kuivumisaikaa.
- Tehdasvalmisteisten parkettien pintakäsittelyn kohdalla tarkista aina valmistajan ohjeista puun sopivuus lakattavaksi ja tee aina tarttuvuudesta!
- Puulle hiottujen valmisparkettien pohjalakkaus suositellaan tehtäväksi PALL-X 325 pohjalakalla teräslastalevityksenä kahteen kertaan.
- Jos eri lakkakerrosten väliin jää yli vuorokausi, on aina suoritettava välihionta hiomaverkolla P100 tai P120.
- Monet eksoottiset puulajit kuten Teak, Ipe Lapacho, savutammi ja myös Wenge ja sekä havupuut sisältävät aineosia (esim. erilaisia hartseja ja mineraaleja sekä muita estävästi vaikuttavia aineosia), jotka voivat vaikuttaa merkittävästi kuivumisaikaan, lakan tartuntaan ja aiheuttaa värimuutoksia. Johtuen puulajien ja tuote-erien moninaisuudesta ja täysin toisistaan poikkeavista ominaisuuksista, tulee pääsääntöisesti selvittää puun soveltuvuus sekä tehdä koekäsittely kyseessä olevalla puulajille.
- Lattiaa voidaan käyttää kevyesti, kun viimeinen lakkakerros on kuivunut yön yli.

Tärkeää huomata:

- Pääsääntöisesti ei tule lakata enempää kuin 2 lakkauserrosta yhden päivän aikana.
- Jos eri lakkakerrosten väliin jää yli vuorokausi, on aina suoritettava välihionta hiomaverkolla P100 tai P120.
- Lakkauksen jälkeen lattiaa ei saa peittää matoilla ja lakkapintaa ei saa rasittaa raskailla huonekaluilla tai vastaavilla 7 vrk aikana.
- Lakkauksen jälkeen ensimmäisen PALLMANN FINISH CARE hoitokäsittelyn saa tehdä aikaisintaan 7 päivän kuluttua.
- Säännöllinen hoito PALLMANN FINISH CARE hoitoaineella pidentää lattian käyttöikää. Puhdista likaantunut lattia nihkeäpyyhinnällä, vältä runsasta veden käyttöä.
- Säilyy vähintään 12 kuukautta alkuperäispakkauksessa, kun varastointitila on riittävän viileä. Suojattava jäätymiseltä ja yli 40 C lämpötilalta. Sulje avatut purkit tiiviisti ja käytä loppuun mahdollisimman nopeasti.
- Ota huomioon kaikkien lattiatyön yhteydessä käytettyjen tuotteiden käyttöohjeet, tuotekortit ja lattianpäällystevalmistajien ohjeet sekä kansalliset ohjeet ja normit. Huomioi DIN 18356 (Working with parquet).

Käyttöturvallisuus ja ympäristö:

Vesipohjainen lakka, liuotinpitoisuus alle 5%. Mukaisesti tuotteen käyttötarkoitus on korvata voimakkaasti liuotinpitoiset parketin pintakäsittelyaineet. Suosittelemme huolehtimaan työskentelyn aikana huolehdi hyvästä tuuletuksesta ja käyttämään ihonsuojavoidetta.

Jätehuolto:

Jos mahdollista, kerää tuotejäämät käyttöön. Älä päästä tuotteita viemäriin, vesistöön tai maaperään. Tyhjtä muoviasiat ovat kierrätettäviä. Pakkaukset joissa on nestemäistä tuotejäämää, kuten myös yhteen kerätyt nestemäiset tuotejäämät, ovat erikoisjätettä. Pakkaukset joissa on kuivunutta tuotetta ovat rakennusjätettä.

Tuotekortin ohjeet perustuvat kokemukseen ja huolelliseen tutkimukseemme. Tämän tuotekortin ohjeet ja suositukset on tehty ilman takuusitoumusta, koska työkohteiden erilaiset olosuhteet, rakenteet ja käytetyt työtavat työmaalla ovat valvontamme ulkopuolella. Työn laatu ja oikean tuotteen valinta riippuvat työntekijän omasta kokemuksesta ja tuotteiden oikeasta käytöstä. On käyttäjän omalla vastuulla selvittää, että tuote soveltuu kohteeseen, jossa sitä aiotaan käyttää sekä että käyttöolosuhteet ovat kelpoiset. Jos epäilet käytön onnistumista, tulee tehdä pieni testialue tai ottaa yhteys tekniseen tukeen. Huomioi pinnoitteiden valmistajan käyttöohjeet.

Tämä tuotekortti korvaa aiemmat versiot. Tarkista uusin versio osoitteesta www.pallmann.fi

Tekninen tuki:

Petri Iso-Ilomäki

Puhelin +358 44 3700186

petri.iso-ilomaki@pallmann.fi

www.pallmann.fi

